

MAT PRIM

Chantier

Révisé le : 25 mai 2026

DEFINITION :

Peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches.

Composition : eau **(A)** , dioxyde de titane **(B)** , carbonate de calcium **(A)** , huile de cameline issue de l'agriculture biologique **(A)**, type de kaolin **(A)** , huile de soja modifiée **(B)**, résinate de zinc **(B)**, soude **(A)**, conservateur isothiazolinone **(C)**, épaississant à base d'éther de cellulose **(B)**.

(A) Ingrédient naturel, **(B)** Ingrédient d'origine naturel transformée, **(C)**, Ingrédient issue de synthèse pétrochimique.

97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (87.00%) ou naturels (10.00 %).

CONDITIONNEMENTS : 10L.

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle à plus de 96 %. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. COV ≤ 1 grs / litre.

UTILISATION RECOMMANDÉES : Murs et plafonds direct sauf sur glycéro.

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT A 20°C :

DENSITE : 1.49 ± 0.05

DILUTION : Eau

EXTRAIT EN SEC EN POIDS : 63 % ± 2%

VISCOSITE : 4000 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES :

SEC AU TOUCHER : 1heure

RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT :

de 7 à 10m²/L sur support lisse imprimé

CONSERVATION :
ET < 30°C).

1 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C

DESTINATION : **MAT PRIM** est recommandé pour l'application en intérieur (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute faire un essai. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de données de sécurité

CLASSIFICATION :

AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

LUMA PEINTURE
1rue du paon
08160 Vendresse-France
contact@luma-peinture,fr